



BISEAL[®] MRL

VIZES BÁZISÚ LEVÁLASZTÓSZER MINDEN TÍPUSÚ ZSALUHÉJHOZ

LEÍRÁS

A vizes bázisú **BISEAL[®] MRL** emulgeált olaj célzottan alkalmas beton leválasztására bármilyen típusú, nedvszívó vagy nem nedvszívó zsaluhéj-felületről, legyen az fém, műanyag, fa, gipsz stb.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Beton könnyű leválasztása fa vagy nedvszívó zsaluhéjról, tökéletes esztétikai megjelenést adva a felületnek.
- Fém, műanyag vagy egyéb nem nedvszívó zsalu nyom nélküli eltávolítása a betonról.
- Minden típusú, igényes esztétikájú szerkezeti betonhoz alkalmazható.
- Hagyományos fadesszkatatok, rugalmas zsaluzatok stb. eltávolítása.

ELŐNYÖK

- Beton elemek könnyű leválasztása, zsalufelületek tisztítása.
- A beton esztétikai megjelenésének javítása, felületi hibák, kavicsfészkek jelentős mérséklése.
- Ragacsosság mérséklése, nedvesítő hatás a kezelt felületen.
- Nedvszívó és nem nedvszívó felületekhez is alkalmazható.
- Jó fedőképessége könnyű alkalmazást tesz lehetővé, gátolva a beton megtapadását a felületen.
- Oldószermentes, nem gyúlékony termék. Nem tartalmaz fémfelületekre veszélyes korrozív összetevőket. Környezetbarát.

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

Felület előkészítése

A zsalufelület legyen száraz, ne legyen rajta cement, por, oxidréteg stb. Távolítsunk el róla minden korábbról ott maradt kizsaluzószert, zsírt, rozsdát és egyéb szennyeződést.

Felhordás

Használatra kész termék, nem kell vízzel hígítani. Alkalmazás előtt keverjük fel a kizsaluzószert tartalmát kézzel vagy lassú fordulátú (400 – 600 rpm) tiszta keverővel, amíg homogén folyadékot nem kapunk.

Egy vagy két rétegben, ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal vigyük fel a terméket, hogy egységes, egybefüggő filmréteget képezzen a zsalu felületén.

A beton öntéséig 15 – 30 perc a várakozási idő.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Fa vagy más nedvszívó felületen egy vagy két rétegben alkalmazzuk a **BISEAL[®] MRL** terméket, 0,1 - 0,2 l/m² becsült anyagfelhasználás mellett.

Fém vagy más nem nedvszívó felületen egy vagy két rétegben alkalmazzuk a **BISEAL[®] MRL** terméket, 0,05 - 0,1 l/m² becsült anyagfelhasználás mellett.

FONTOS TUDNIVALÓK

- A kellénél nagyobb mennyiségben való alkalmazás foltosodást okozhat a betonon. Ilyen esetben kizsaluzás után vízszugárral mossuk le a felületet.
- Védjük a felületet a hirtelen esőtől.
- Ne adjunk a termékhez vizet vagy oldószert.
- Ügyeljünk arra, hogy a leválasztószer a teljes zsalufelületre kiterjedő, homogén, egybefüggő bevonatot képezzen.

BIZTONSÁG

A **BISEAL[®] MRL** nem mérgező, oldószermentes termék, de az alkalmazása során gumikesztyű és védőszemüveg

használata ajánlott. Bőrre kerülése esetén szappannal és vízzel mossuk le az érintett részt. Szembe jutás esetén alapos öblítés javasolt tiszta vízzel, dörzsölés nélkül. Tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz.

CSOMAGOLÁS

A terméket 25 literes kannás, 220 literes hordós és 1000 literes konténeres kiszereelésben forgalmazzuk.

TECHNIKAI ADATOK

| Jellemzők | |
|---|-------------------|
| Megjelenés | tejszerű folyadék |
| Szín | fehér |
| Sűrűség 20°C-on, (g/cm ³) | 0,99 ± 0,05 |
| Lobbanáspont | nem gyúlékony |
| Korrozív összetevők | nincsenek |
| Rétegenkénti anyagszükséglet* | |
| fa vagy más nedvszívó felület, (l/m ²) | 0,1 - 0,2 |
| fém vagy más nem nedvszívó felület, (l/m ²) | 0,05 - 0,1 |

* Az anyagszükséglet az aljzat típusa és az alkalmazási mód függvényében változhat. A pontos anyagszükségletet előzetes helyszíni próbákkal lehet meghatározni.

GARANCIA

A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A **DRIZORO®**, **S.A.U.** fenntartja magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési módszerekkel és kiadósággal kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti.



BC ENGINEERING Kft.

1031 Budapest, Rozália u. 60-62

Raktár: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13. „A” Nyugat

Tel: +36 1 999 1255 Mob: +36 30 330 7491:

e-mail: info@bcengineering.hu Web: www.drizoro.hu

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



n° 6003176 / 6003176-MA