



MAXCLEAN® R

TISZTÍTÓGÉL KONCENTRÁTUM SZINTETIKUS FESTÉKEK ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ

LEÍRÁS

A magas koncentrációjú, erőteljes hatású, felületaktív **MAXCLEAN®-R** tisztítógél szintetikus festékek eltávolítására szolgál.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A **MAXCLEAN®-R** az alábbi felületekről képes eltávolítani a bevonatot ill. festéket: beton, kő, tégl, fa stb. Az alábbi bázisú festékek eltávolítására alkalmas:

- oldószeres vagy vizes bázisú poliuretán
- vizes bázisú, oldószeres vagy oldószer nélküli epoxi
- akril
- vinil-veova
- akril-sztirén
- zománc
- klasszikus oldószer bázisú lakk
- alkid
- klórozott gumi

ELŐNYÖK

- Kiváló penetrációs képesség, akár több rétegnyi festéken vagy bevonaton keresztül.
- Nem tartalmaz savakat és lúgokat.
- Alacsony párolgási index, ami meghosszabbítja a gél hasznos élettartamát és megakadályozza, hogy eltávolítás közben a festék újra megtapadjon.
- Gyorsan kifejti a hatását, csökkenti a lekaparással, csiszolással, drótkéfézéssel vagy szemcsefúvással járó élőmunka-költségeket.
- Felületaktív.

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

Felület előkészítése

A **MAXCLEAN®-R** alkalmazása nem igényel különösebb előkészítést, legfeljebb enyhe csiszolás javasolt.

Alkalmazás

A gél felhordása a tisztítandó felületre ecsettel, hengerrel vagy spaknival történhet. Hagyjuk hatni 10 – 15 percig, amíg a festékréteg össze nem ráncosodik. Vékony, 2 – 3 mm közötti rétegben vigyük fel a szert, függetlenül attól, hogy vízszintes vagy függőleges felületről van-e szó. Végül távolítsuk el a festéket spaknival, ronggyal, nagy nyomású vízszugárral vagy drótkéfével. Szükség szerint ismételjük meg a műveletet, akár többször is. Hagyjuk teljesen megszáradni a megtisztított felületet, majd alaposan öblítsük át vízzel, mielőtt új festékbevonat kerül rá.

Tisztítás

Használat után minden szerszámot tisztítsunk meg bő vízzel.

ANYAGSZÜKSÉGLET

A **MAXCLEAN®-R** becsült anyagszükséglete 0,25 kg/m². Ez az érték a bevonat fajtájától és vastagságától, valamint a felület adottságaitól függően változó lehet. A pontos anyagszükségletet előzetes helyszíni próbával lehet meghatározni.

FONTOS TUDNIVALÓK

- Ne várokozzunk sokáig a szer felhordása után, mert ha túl hosszú ideig hagyjuk hatni a festéken, az alatta levő felület is károsodhat.
- Az alkalmazás során ügyeljünk arra, hogy az esetlegesen szétfröccsenő gél ne okozzon kárt a környezetében.
- További kérdések esetén és a műszaki adatlapon nem jelzett alkalmazások tekintetében műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre.

CSOMAGOLÁS

A **MAXCLEAN®-R** terméket 5 kg-os kannás kiszerezésben forgalmazzuk.

TÁROLÁS

Eredeti, bontatlan edényében, száraz, fedett, fagytól és közvetlen napsütéstől védett helyen, 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tartva a termék tárolási ideje tizenkét hónap.

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

A **MAXCLEAN®-R** összetételében mérgező hatású termék. (Igen mérgező) metilén-kloridot tartalmaz, aminek a belélegzése kerülendő. Ügyeljünk arra, hogy a termék ne kerüljön a bőrre és a szembe. Viseljünk védőruházatot, a teljes arcot eltakaró pajzsot és védőkesztyűt. A szennyeződött ruhákat azonnal vessük le. Bőrre

kerülése esetén szappannal és vízzel mossuk le az érintett részt. Szembe jutás esetén alapos öblítés javasolt tiszta vízzel, dörzsölés nélkül. Tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz.

Beltéri alkalmazás esetén gondoskodjunk megfelelő szellőzésről, ennek hiányában viseljünk maszkot. Gyúlékony termékről lévén szó, kötelező az ilyen típusú anyagok szállítása és kezelése során szokásosan megkövetelt óvintézkedések betartása. Forró időben a fedelétől arccal elfordulva nyissuk ki az edényt.

A **MAXCLEAN®-R** biztonsági adatlapját igény esetén készséggel rendelkezésre bocsátjuk.

A termék és az üres csomagolás hulladékként történő, hatályos előírások szerinti kezelése a végfelhasználó kötelessége.

TECHNIKAI ADATOK

Jellemzők	
Halmazállapot	viszkózus gél
Szín	tejes-áttetsző
Sűrűség (g/cm ³)	1,15 ± 0,05

GARANCIA

A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A **DRIZORO®**, **S.A.U.** fenntartja magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési módszerekkel és kiadósággal kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti.



BC ENGINEERING Kft.

1031 Budapest, Rozália u. 60-62

Raktár: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13. „A” Nyugat

Tel: +36 1 999 1255 Mob: +36 30 330 7491:

e-mail: info@bcengineering.hu Web: www.drizoro.hu

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



n° 6003176 / 6003176-MA