



MAXCLEAR®

SZÍNTELEN SZILOXÁN VÍZLEPERGETŐ SZER HOMLOKZATOK VÉDELMÉRE

LEÍRÁS

A minőségi, szintelen **MAXCLEAR®** sziloxán vízlepergető szer megbízható védelmet nyújt esővízzel és időjárási viszontagságokkal szemben bármilyen, nem mészkő felületen. Az oldószer alapú, használatra kész, híg terméket kefével vagy kis nyomáson, szórásos technikával lehet felhordani.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Láthatatlan védelem téglafelületeknek, mű- és természetes kőnek stb.
- Víztaszító képesség és védelem porózus betonon, cementszálalás lemezeken és vakolatokon.
- Impregnáló hatás porózus és nedvszívó csempéken.
- Erősen nedvszívó és nagy méretű előregyártott elemek kezelése az előállításuk helyén.

ELŐNYÖK

- Láthatatlan víztaszító réteget képez a felületen.
- 100%-ban engedi lélegezni a felületet.
- Mélyen behatol az építőanyagba.
- Megőrzi a kezelt felület struktúráját és színét.
- Csökkenti a kivirágzásokat és a felületre kiülő sókat.
- Fokozottan lúgálló.
- Tisztítási költségek takaríthatók meg vele.
- Közömbös a hőmérséklet-változásokra.

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

Felület előkészítése

A kezelendő felület legyen tiszta és teljesen száraz, ne legyen rajta piszok, por, zsír, kivirágzás. A repedéseket és habarcs hibákat előzetesen javítsuk **MAXREST®**-tel, a téglák

vagy elemek közötti hézagokat pedig fugázzuk **MAXJOINT®**-tal.

Felhordás

Finom szőrű kefével vagy kis nyomáson, szórásos technikával (0.4 kg/cm²) teljesen itassuk át a kezelendő felületet **MAXCLEAR®**-rel, csíkokban haladva és egyszerre csak kisebb felületeket lefedve. Az anyagot alulról felfelé haladva, két rétegben, az egyes munkamenetek között tíz óra eltéréssel javasolt felhordani.

Tisztítás

Közvetlenül a használat után minden szerszámot és munkaeszközt tisztítsunk meg **MAXSOLVENT®**-tel. Kültéri felületeken és homlokzatokon alkalmazva vigyázzunk, hogy a termék ne fröccsenjen rá üvegre vagy alumíniumra. Ha ez mégis megtörténik, egy órán belül tisztítsuk meg a szennyeződött felületet **MAXSOLVENT®**-tel.

FONTOS TUDNIVALÓK

- Ne alkalmazzuk a terméket, ha a rá következő négy órában eső várható.
- Nem szabad alkalmazni a terméket 5 °C alatti hőmérséklet mellett vagy nedves felületen.
- Mészkő-, gipszfelületek és hasonló anyagok kezelésére a termék nem alkalmas. E célra **MAXCLEAR®-D** alkalmazását javasoljuk.

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

- A **MAXCLEAR®** gyúlékony folyadéknak minősül, ezért kötelező az ilyen anyagokra vonatkozó valamennyi tárolási, szállítási és kezelési óvintézkedés betartása.
- Tilos a dohányzás alkalmazás közben, ill. azokon a területeken, ahol a munkaeszközök vagy a nyitott dobok elhelyezésre kerültek.

- Viseljük védőruházatot és védőszemüveget, ne lélegezzük be a gőzöket és gondoskodjunk a munkaterület megfelelő szellőzéséről.
- Zárt térben plusz szellőzést kell biztosítani.
- Ha lakott épületekben alkalmazzuk a terméket, győződjünk meg róla, hogy a szellőző- és klímaberendezések ki vannak kapcsolva.
- A **MAXCLEAR**[®] biztonsági adatlapját igény esetén készséggel rendelkezésre bocsátjuk.
- A termék és az üres csomagolás hulladékként történő, hatályos előírások szerinti kezelése a végfelhasználó kötelessége.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Stabil felületeken: 3,5 m²/liter, porózus felületeken: 0,5 - 0,7 m²/liter.

CSOMAGOLÁS

A **MAXCLEAR**[®] terméket 5 és 25 literes hobokban forgalmazzuk.

TÁROLÁS

Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, fedett, nedvességtől és fagytól védett helyen, 5 °C feletti hőmérsékleten tartva a termék tárolhatósági ideje tizenkét hónap.

GARANCIA

A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A **DRIZORO**[®], **S.A.U.** fenntartja magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési módszerekkel és kiadással kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti.



BC ENGINEERING Kft.

1031 Budapest, Rozália u. 60-62

Raktár: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13. „A” Nyugat

Tel: +36 1 999 1255 Mob: +36 30 330 7491:

e-mail: info@bcengineering.hu Web: www.drizoro.hu

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



n° 6003176 / 6003176-MA